

## FICHE TECHNIQUE

Révision : 10/2022  
CETTE FICHE TECHNIQUE REMPLACE TOUTES LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

# SETA

*Peinture décorative finition perlée.*



### Caractéristiques générales


---

- Description du produit :** SETA est une peinture décorative aqueuse composée de pigments nacrés, douce au toucher donne un effet nuancé satiné, elle réfracte la lumière et procure une ambiance chaleureuse, chic et élégante.
- Utilisation :** Revêtement mural décoratif pour intérieur, habitations individuelles et locaux collectifs.

### Application

---

#### Préparation de la surface :



Il est nécessaire de procéder à une préparation de la surface à l'aide de mastics en poudre ou en pâte. Après 12 heures de la fin d'application poncer à l'aide de papier abrasif, il est conseillé d'utiliser un grain type P120. Une fois le ponçage terminé, il faut éliminer d'éventuelles traces de saleté et poussières et procédez à l'application au moyen d'un rouleau 2 couches de FIXATEUR LISSE dilué à 5% et poncer légèrement.

- Méthode d'application :** Spatule ou truelle en acier inoxydable, lisseuse en plastique : Produit prêt à l'emploi. Pour des besoins particuliers, il peut être dilué avec de l'eau.



Après le séchage du FIXATEUR BLANC VENIXIA, appliquer une première couche de SETA à la truelle en acier, uniformément sur toute la surface. Après 6-8 heures appliquer une deuxième couche de SETA uniformément sur une surface de 2-3 mètres carrés et, encore humide, décorez-le à l'aide d'une lisseuse en plastique selon l'effet désiré par des mouvements court et circulaires dans différentes directions jusqu'à obtenir un effet velours soyeux.

Température d'application:	+5 - +35	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Temps de séchage :	6	h
Nettoyage des outils :	eau	

### Coloration :




Le produit peut être coloré avec la machine à teinter, Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur entre eux pour éviter d'éventuelles différences de teintes lors de l'application insert.

### Caratéristiques techniques

Densité	1.23 ± 0.05	
Viscosité	400 ± 30	Ps
Extrait sec	44	%
Rendement théorique:	5 - 8	m <sup>2</sup> / kg
Couleur	Couleur du nuancier	
Aspect	Velour	
Conditionnement:	04	Kg

### Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.

Température de conservation minimale : + 5° C

Température de conservation maximale : + 30 C

### Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

**Avertissements:** les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

**Siège social et Usine : Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi 10075-Bouira, Algérie.**

**Tel:** 0560.62.91.13/ **Fix :** 026 87 38 00 **Fax:** 026 87 38 01/

**E-mail:** [venixia@pigmacolor.dz](mailto:venixia@pigmacolor.dz)

**Site web:** [www.pigmacolor.dz](http://www.pigmacolor.dz)