

## **FICHE TECHNIQUE**

### **VINYL EXTRA BLANC**

**Nature:** Copolymère styrène- acrylique.

**Utilisation:** Peinture bâtiment à base d'émulsion de haute qualité pour support en béton, briques, plâtre et enduit s'applique aussi sur anciennes peintures à base d'eau.

#### **Propriétés:**

- Intérieur, extérieur
- Haut pouvoir couvrant.
- Facilité d'application et sans traces.
- Bonne résistance à l'eau et au milieu alcalin (lavable, lissivable).
- Bonne résistance à l'abrasion humide.
- Grand rendement.
- Peut être teinter par nos tubes de teinte pigma ( 15 couleurs) sans dépasser 5%.

#### **Caractéristiques:**

- **couleur :** Extra blanc.
- **Viscosité :** 300 Po  $\pm$  50 (20-25°C).
- **Densité :** 1.45  $\pm$  0.05.
- **Rendement :** 5,5 à 6.5 m<sup>2</sup>/Kg
- **Extrait sec :** 55  $\pm$  0.5.
- **Lavabilité :**  $\geq$  1500 cycles.
- **Blancheur :** L = 96, a\* = -0.05, b\* = 0.02.
- **Aspect :** Mat.
- **Séchage:** 2 heure, **Recouvrable:** 4 à 6 heure.
- **Conditionnement :** 5, 10, 20 et 25Kg.
- **Stockage :** 12 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes températures.

#### **Application du produit :**

- Matériel d'application: brosse, rouleau.
- Produit prêt à l'emploi. En cas de dilution, ne pas dépasser 5%.
- Bien mélanger avant emploi
- Dilution à l'eau.

**Mesures de sécurité :** Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau et consulter un médecin.

NB : les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Toutes circonstances d'emplois échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particulier.

Peinture pigma color

**Siège social :** Z.A taghzout 10170 **Usine :** Z.I sidi khaled oued el berdi 10079 BOIURA

Site web: [www.pigmacolor.dz](http://www.pigmacolor.dz)

E-mail: [service.commercial@pigmacolor.dz](mailto:service.commercial@pigmacolor.dz)

Tel: +213(0) 26.87.38.00

Fax: +213(0) 26.87.38.01