

LAQUE GLYCEROPHTALIQUE



Caractéristiques générales

- Description du produit :** Peinture laque brillante à base de résines glycérophtalique en phase solvant à haut pouvoir couvrant. Décorative, résiste de manière excellente à la rayure et aux intempéries, conserve sa brillance pendant longtemps.
- Utilisation :** S'utilise tant en intérieur qu'en extérieur, destinée aux boiseries, mobiliers, huisseries et supports métalliques recouverts d'un primaire adapté.

Application

Préparation de la surface :



Le support doit être convenablement préparé.

Méthode d'application :



Diluer avec du diluant synthétique jusqu'à 5%.

Bien remuer avant l'emploi.

Appliquer avec un pinceau, un rouleau ou un pistolet à projection.


A l'intérieur, appliquer 1 ou 2 couches fines. A l'extérieur, appliquer toujours 2 couches fines.

Température d'application:	+5 - +35	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Hors poussière	4 - 5	h
Sec	8	h
Nettoyage des outils :	Diluant Synthétique	

Caratéristiques techniques

Densité	1.1 ±0.05	
Viscosité	120 ± 10	Ps à20°C
Finesse	6	Hegman
Rendement théorique:	9.5 ± 0.5	m ² / kg
Couleur:	Couleur du catalogue	
Aspect	Brillant	
Conditionnement:	0.1- 0.4- 0.8- 3- 10- 18	Kg

Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage.

Température de conservation minimale : + 5° C

Température de conservation maximale : + 30 C

Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine: Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi
10075-Bouira, Algérie

Mob: 0552 36 00 60/ Fix : 026 87 38 00 Fax: 026 87 38 01/

Email:pigmacolor@yahoo.fr/ contact@pigmacolor.dz

Site web: www.pigmacolor.dz