

## ISOFIX FIXATEUR PRIMER




### Caractéristiques générales

- Description du produit :** Peinture à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse, joue un rôle d'une sous-couche régulatrice d'absorption ce qui permet d'économiser la peinture, inodore, facile à appliquer, favorise l'adhérence des peintures, on aura donc une peinture plus résistante qui dure longtemps.
- Utilisation :** Applicable en intérieur et extérieur, sur des supports propre ou ancienne peinture brillantes et mat.

### Application

#### Préparation de la surface :



Il faut procéder à la préparation de la surface par des mastics en poudre ou en pâte. Après 12 heures dès la fin de l'application poncer avec du papier abrasif (grain conseillé type P120). Après le ponçage, éliminez saleté et poudre éventuelle et procédez à l'application du FIXATEUR comme décrit ci-dessous.

#### Méthode d'application :



*Rouleau, Pinceau:* produit prêt à l'emploi, peut être dilué jusqu'à 20% d'eau.

Température d'application:	+5 - +35	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Temps de séchage :	5 - 6	h
Nettoyage des outils :	eau	

## Caratéristiques techniques


Densité	1.52 ± 0.05	
Viscosité	160 ± 10	Ps
Extrait sec	58	%
Rendement théorique:	4	m <sup>2</sup> / kg
Couleur:	Blanc	
Aspect	Mat	
Conditionnement:	18	Kg

## Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 12 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.



Température de conservation minimale : + 5° C

Température de conservation maximale : + 30 C

## Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

**Avertissements:** les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine: Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi 10075-Bouira, Algérie

Mob: 0552 36 00 60/ Fix : 026 87 38 00 Fax: 026 87 38 01/

Email: [pigmacolor@yahoo.fr](mailto:pigmacolor@yahoo.fr)/ [contact@pigmacolor.dz](mailto:contact@pigmacolor.dz)

Site web: [www.pigmacolor.dz](http://www.pigmacolor.dz)