

## ETANCHEITE



### Caractéristiques générales

**Description du produit :** ETANCHEITE est un revêtement protecteur à base de copolymère acrylique élastique conçu pour protéger les surfaces. Possède une excellente flexibilité et une bonne résistance aux intempéries, protège les anciennes et les nouvelles structures efficacement et à long terme.

**Utilisation :** Destinée pour les terrasses, toitures et façades latérales.

### Application

#### Préparation de la surface :



Le support doit être propre, sec, exempt de toute poussière.  
Les fissures supérieures à 1mm doivent être colmatées avec un mastic (spéciale fissures).

#### Méthode d'application :



*Rouleau, Pinceau : Produit prêt à l'emploi. Il peut être dilué avec de l'eau jusqu'à 20%.*

Appliquer une couche d'impression avec la peinture diluée à 20% d'eau, après 6heures de séchage, appliquer la 1ere couche de la peinture d'étanchéité. Laisser sécher pendant 24h pour finaliser avec une seconde couche.

Température d'application :	+5 - +35	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Temps de séchage :	06 - 8	h
Recouvrable :	24	h
Nettoyage des outils :	eau	

## Coloration :



Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur entre eux pour éviter d'éventuelles différences de teintes lors de l'application insert.

## Caractéristiques techniques


Densité	1.28 ± 0.05	
Viscosité	1480 ± 200	Ps
Extrait sec :	60	%
Rendement théorique :	01±0.2	m <sup>2</sup> / kg
Couleur	Blanc, Brun rouge, Autres couleurs sur commande	
Aspect	Satiné	
Conditionnement :	01-05-20	Kg

## Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.



Température de conservation minimale : + 5° C

Température de conservation maximale : + 35 C

## Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

**Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.**

Siège social et Usine: Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi 10075-Bouira, Algérie

Mob: 0552 36 00 60/ Fix : 026 87 38 00 Fax: 026 87 38 01/

Email:[pigmacolor@yahoo.fr](mailto:pigmacolor@yahoo.fr)/ [contact@pigmacolor.dz](mailto:contact@pigmacolor.dz)

Site web: [www.pigmacolor.dz](http://www.pigmacolor.dz)