

ANTIROUILLE

Primaire et Finition



Caractéristiques générales

- Description du produit :** Primaire antirouille aux résines alkydes et pigments anticorrosion en phase solvant, protège les structures ferreux contre la corrosion et prolonge la tenue des peintures de finition.
- Utilisation :** Ce produit s'utilise sur les surfaces métalliques en atmosphères urbaine, marine et agressive. Les supports adéquats sont le fer et les métaux ferreux.

Application

Préparation de la surface :



Les surfaces à peindre doivent être soigneusement débarrassées de toutes souillures, anciennes peintures mal adhérentes, traces de graisse, par grattage - brossage, dépoussiérage et dégraissage. La rouille, la calamine, les anciennes peintures détériorées doivent être éliminées

Méthode d'application : Matériel d'application: pinceau, rouleau.




Diluer avec du diluant synthétique jusqu'à 5%.
Bien remuer avant l'emploi.

Température d'application:	+5 - +35	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Hors poussière	4 - 5	h
Sec	8	h
Nettoyage des outils :	Diluant Synthétique	

Caratéristiques techniques

Densité	1.38 ±0.05	
Viscosité	130 ± 10	Sec
Finesse	6	Hegman
Extrait Sec	70	
Rendement théorique:	6± 0.5	m ² / kg
Couleur:	Gris, Noir, Brun rouge, Gris charpente	
Aspect	Mat	
Conditionnement:	0.4- 0.8- 3- 18	Kg

Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage.

Température de conservation minimale : + 5° C

Température de conservation maximale : + 30 C

Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine: Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi
10075-Bouira, Algérie

Mob: 0552 36 00 60/ Fix : 026 87 38 00 Fax: 026 87 38 01/

Email: pigmacolor@yahoo.fr/ contact@pigmacolor.dz

Site web: www.pigmacolor.dz