

FICHE TECHNIQUE

Révision : 10/2022

CETTE FICHE TECHNIQUE REMPLACE TOUTES LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

GLECAR

Carrosserie



Caractéristiques générales

Description du produit : Finition à séchage air, possède une bonne adhérence, de bonne propriétés mécaniques et une excellente résistance.

Utilisation : protection des supports métalliques. Charpentes, mobilier, véhicules industriels, engins des TP etc.

Application

Préparation de la surface :



Bien traiter la surface avant d'appliquer la peinture.

Sur métal nu: bien dégraisser et dérouiller.

Sur anciennes peintures : décaper et/ou poncé selon la nature et l'état de l'ancienne peinture.

Appliquer une sous couche d'apprêt cellulosique, Après 06 à 08 heures de séchage appliquer la finition glecar.

Méthode d'application : Matériel d'application: pinceau, pistolet.



Bien remuer avant l'emploi.

Dilution : Diluant GLECAR

Température d'application:	+5 - +35	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Hors poussière	20	Min
Hors toucher	2 - 3	h
Sec	24	h
Nettoyage des outils :	Diluant Glecar	

Caratéristiques techniques


Densité	1.12 ±0.05	
Viscosité	130 ± 10	Sec
Finesse	8	Hegman
Extrait Sec	60	
Rendement théorique:	6± 0.5	m ² / kg
Couleur:	Blanc, noir, Peut être fabriqué en d'autres teintes à la demande	
Aspect	Brillant	
Conditionnement:	0.7- 2.7- 10- 18	Kg

Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage.



Température de conservation minimale : + 5° C

Température de conservation maximale : + 30 C

Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine: Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi
10075-Bouira, Algérie

Mob: 0552 36 00 60/ Fix : 026 87 38 00 Fax: 026 87 38 01/

Email: pigmacolor@yahoo.fr/ contact@pigmacolor.dz

Site web: www.pigmacolor.dz