

FICHE TECHNIQUE

VINYL TEINTE

Composition : Résine Styrène acrylique, pigments, charges, additifs divers et eau.

Nature et domaine d'utilisation : Peinture bâtiment à base d'émulsion de haute qualité pour support en béton, briques, plâtre et enduit s'applique aussi sur anciennes peintures à base d'eau.

Caractéristiques:

- **Viscosité :** 350 Po \pm 50 (20-25°C).
- **Extrait sec :** 66+/- 2 %
- **Densité :** 1,61 +/- 0.05
- **Aspect :** Mat
- **Séchage :** 2 heures, recouvrable en 4 heures.
- **Teintes :** Toutes les couleurs peuvent être fabriquées sur commande. Pour les couleurs extérieures, prière de nous consulter.
- **Rendement :** 3 à 4 m² par kg selon la nature du support.
- **Stockage :** 12 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes températures.
- **Conditionnement :** 07 et 25 kg net dans bidons plastique.

Propriétés :

- Très bonne tenue à l'intérieur et à l'extérieur.
- Bonne stabilité au stockage.
- Bonne résistance à l'eau et au milieu alcalin.
- Bonne résistance à l'abrasion humide.
- Grand rendement.

Mise en œuvre et conseils :

- Préparation du support : les travaux de préparation, que ce soit sur fonds neufs ou anciens. Il est recommandé de faire une reconnaissance du support pour lui adapter un traitement approprié (une couche fixpro).
- Finition : application en 02 couches.
- Application du produit : Produit prêt à l'emploi.
- Matériel d'Application : Brosse et rouleau.
- Bien mélanger la peinture.
- Ne pas appliquer à des températures $\leq 5^{\circ}\text{C}$ et $\geq 35^{\circ}\text{C}$ et un taux d'humidité $\geq 80\%$.
- Bien fermer le seau ou bidon après usage.
- Diluer avec de l'eau, à ne pas dépasser 5%.

Mesures de sécurité : Produit ininflammable. Porter les moyens de protection individuelle. En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec l'eau et consulter un médecin.

NB : les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Toutes circonstances d'emplois échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particulier.

Peinture pigma color

Siège social : Z.A taghzout 10170 **Usine :** Z.I sidi khaled oued el berdi 10079 BOIURA

Site web: www.pigmacolor.dz

E-mail: service.commercial@pigmacolor.dz

Tel: +213(0) 26.87.38.00

Fax: +213(0) 26.87.38.01