

VERNIS SURFACEUR



Caractéristiques générales

Description du produit : Vernis incolore à base de résines cellulosiques et résine synthétiques modifiées. Conçu pour boucher les pores et protéger le bois. N'altère pas la couleur de bois et contribue ainsi à donner une bonne finition aux vernis. Peu absorbant, ce qui minimise le nombre de couche et optimise le brillant des vernis de finition.

Utilisation : S'applique sur tous les supports en bois.

Application

Préparation de la surface :



Poncer et dépolir le bois avant application du surfaceur. Le surfaceur peut être appliqué directement sur le bois nu ou teinté avec les teintes teck, noyer ou acajou.

Méthode d'application :



Pinceau ou pistolet. Pour l'application au pistolet dilué entre 20 et 40% avec le diluant cellulosique nitro 7000 en couche croisée mouillée sur mouillée. Après 10 à 15 minutes, poncer avec le papier abrasif fin. Dépoussiérer et appliquer un vernis de finition de votre choix.

Température d'application:	+5 - +35	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Séchage hors poussière	5	Min
Sec	15	Min
Nettoyage des outils :	Diluant cellulosique nitro 7000	

Caratéristiques techniques


Densité	0.90±0.05	
Viscosité	150 ± 10	Seconde. CA4 à20°C
Rendement théorique:	5 ± 0.5	m ² / kg
Couleur:	incolore	
Aspect	Mat	
Conditionnement:	0.9- 1.8- 4.7- 9	Kg

Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.



Température de conservation minimale : + 5° C

Température de conservation maximale : + 30 C

Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine: Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi

10075-Bouira, Algérie

Mob: 0552 36 00 60/ Fix : 026 87 38 00 Fax: 026 87 38 01/

Email:pigmacolor@yahoo.fr/ contact@pigmacolor.dz

Site web: www.pigmacolor.dz