

FICHE TECHNIQUE

Laque Brillante

Nature: Alkyde longue en l'huile.

Utilisation: Finition alkyde brillante applicable sur tous les supports bâtiment (Cuisine, salle de bain, boiserie, métaux ferreux,..).

Propriétés:

- Très bonne tenue à l'intérieur et à l'extérieur.
- Bonne stabilité au stockage.
- Bonne adhérence.
- Haute brillance.
- Haut extrait sec

Caractéristiques :

- Finesse : 7-8.
- Densité : 1.15 ± 0.05 .
- Extrait sec : 63 à 67 % selon la couleur.
- Viscosité : 180 sec +/- 10 sec CA4 à 20°C
- Séchage : Hors poussière : 4-5 heures à
Sec : 8 heures.
Recouvrable : 24heures.
- Aspect : Brillant.
- Rendement : 9.5 ± 0.5 m²/Kg
- Couleur : Existe en 14 couleurs.
- Conditionnement : 0.1, 0, 4, 0, 8, 3,10 et 18Kg.
- Stockage : 24 mois, dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes températures.

Mise en œuvre :

- Le support doit être convenablement préparé.
- L'application se fait en général en deux couches.
- Matériel d'application : brosse, rouleau et pistolet.
- Nettoyage du matériel au white spirit.
- Bien mélanger la peinture.
- Ne pas appliquer à des températures $\leq 5^{\circ}\text{C}$ et $\geq 35^{\circ}\text{C}$ et un taux d'humidité $\geq 80\%$.
- Bien fermer la boîte ou le bidon après usage.
- Diluer avec du white spirit jusqu'à 5%.

Mesures de sécurité : Produit inflammable, ne pas respirer, porter les moyens de protection individuelles (gants, masques etc) et aérer les lieux de travail.

NB : les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Toutes circonstances d'emplois échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particulier.

Peinture pigma color

Siège social : Z.A taghzout 10170 **Usine :** Z.I sidi khaled oued el berdi 10079 BOIURA

Site web: www.pigmacolor.dz

E-mail: service.commercial@pigmacolor.dz

Tel: +213(0) 26.87.38.00

Fax: +213(0) 26.87.38.01