

ENDUIT FINITION ET RENOVATION



Caractéristiques générales

Description du produit : ENDUIT DE FINITION ET RENOVATION est un revêtement à base de styrène acrylique en dispersion aqueuse, permet de lisser les surfaces et masquer les petits défauts afin d'assurer une excellente préparation avant la mise en peinture.


Utilisation : S'applique sur tous types de supports : plâtre, plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, béton cellulaire, parpaing, ciment et brique. Brut ou peint

Application

Préparation du support :

Le support doit être sain, dur, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).

Méthode d'application :



Couteau à enduire, lisseuse, papier de verre. Produit prêt à l'emploi.

Appliquez l'enduit sur le mur à l'aide d'un couteau à enduire, lissez à l'aide d'une lisseuse, après séchage complet, poncez légèrement avec du papier de verre

Température d'application :	+05 - +30	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Sec au toucher :	08 - 12	h
Nettoyage des outils :	eau	

Caractéristiques techniques

Densité	1.66±0.05	
Viscosité :	2500 ± 100	Ps (20-25°C).
Extrait sec :	70	%
Rendement théorique :	1.5± 0.5	m ² / kg
Couleur :	Blanc	
Aspect :	Mat	
Conditionnement :	10-20	Kg

Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 12 mois.

Température de conservation minimale : + 5° C



Température de conservation maximale : + 30 C

Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine : Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi 10075-Bouira, Algérie.

Tel: 0560.62.91.13/ **Fix :** 026 87 38 00 **Fax:** 026 87 38 01/

E-mail: venixia@pigmacolor.dz

Site web: www.pigmacolor.dz