

FICHE TECHNIQUE

Révision : 10/2022

CETTE FICHE TECHNIQUE REMPLACE TOUTES LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

DOMUS

Revêtement décoratif effet antique à relief.




Caractéristiques générales

Description du produit : Revêtement décoratif de haute qualité avec des nuances irrégulières voilées et légèrement en relief qui donnent aux milieux un aspect précieux et antique. Le produit est lavable, hydrofuge et transpirant ce qui permet d'éviter la formation de moisissures.

Utilisation : Il est indiqué pour la protection et la décoration de villas, appartements, hôtels et magasins où l'on veut obtenir un effet chaud et antique.

Application

Préparation de la surface :



Avant d'appliquer l'effet Domus, il faut procéder à la préparation de la surface par des mastics en poudre ou en pâte. Après 12 heures dès la fin de l'application poncer avec du papier abrasif (grain conseillé type P120). Après le ponçage, éliminez saleté et poudre éventuelle et procédez à l'application au moyen d'un rouleau une couche de FIXDUR VENIXIA, appliquez par la suite une couche de PRIMAIRE BLANC VENIXIA. Le primaire doit être blanc ou de la même tonalité de la couleur choisie pour Domus, avec un degré d'intensité plus bas.

Méthode d'application : *Spalter ou Brosses et Spatule en plastique: prêt à l'usage.*



Après 6-8 heures, dès la fin de l'application du Primaire procédez à l'application de la Domus en croisant les coups de pinceau de façon uniforme jusqu'à compléter la paroi. Toutes les 3-4 minutes, passez légèrement une spatule en plastique en écrasant le flocon jusqu'à obtenir l'effet désiré. Après 4-6 heures, le flocon écrasé entrera dans le film en obtenant ainsi une merveilleuse décoration.

Température d'application:	+5 - +35	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Sec hors poussière :	4 - 6	h
Temps de séchage total :	24	h
Nettoyage des outils :	eau	
Épaisseur recommandée :	80 – 120	µm

Coloration :




Le produit peut être coloré avec la machine à teinter, ainsi qu'avec les colorants universels à base d'oxydes disponibles sur le marché. Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur entre eux pour éviter d'éventuelles différences de teintes lors de l'application insert.

Caratéristiques techniques

Densité	0.95 – 1.05	
PH	7 – 8	
Extrait sec	50	%
Rendement théorique:	5 - 6	m ² / l
Couleur	Couleur du nuancier	
Aspect	Rustique antique à relief	
Conditionnement:	4	Kg

Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.

Température de conservation minimale : + 5° C

Température de conservation maximale : + 30 C

Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine: Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi 10075-Bouira, Algérie.

Tel: 0560.62.91.13/ Fix : 026 87 38 00 Fax: 026 87 38 01/

E-mail: venixia@pigmacolor.dz

Site web: www.pigmacolor.dz