

FICHE TECHNIQUE

MASTIC

Code : P7000026

Domaine d'application : Mastic à deux composants pour le rebouchage et le nivellement des imperfections en carrosserie et le bois.

Identification : Ce mastic contient du styrène.

Composition :

- Liant : Résine polyester insaturée.
- Pigment : Oxyde de titane.
- Charges : Minérales.
- Solvant : Styrène.
- Additifs : Divers.

Caractéristiques :

- Consistance : Pâte
- Densité : 1.75 ±0.05
- Couleur : Gris clair.
- Aspect : Mat.
- Pot life : 5-6 minutes
- Sec et ponçable en 1 heure avec papier verre de 80 à 150.
- Conditionnement : Boite de 0.8 Kg net.
- Délai de stockage : 12 mois, dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes températures.

Mise en œuvre :

- Mélanger avec 2% de durcisseur de peroxyde de benzoil.
- Préparer des petites quantités car le mélange prend masse en 5 minutes.
- Support :
 - Métal : Bien dérouillé, bien dégraissé et sec
 - Bois : bien poncé et dépoussiéré.
- Matériel d'application : Lame à enduire
- Condition d'application : Température : 5 à 35°C , Humidité relative : inférieure à 80°C.

Mesure de sécurité : Produit inflammable, ne pas respirer, porter les moyens de protection individuelle (gants, masques etc.) et aérer les lieux de travail.

NB : les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Toutes circonstances d'emplois échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particulier.

Peinture pigma color

Siège social : Z.A taghzout 10170 **Usine :** Z.I sidi khaled oued el berdi 10079 BOIURA

Site web: www.pigmacolor.dz

E-mail: service.commercial@pigmacolor.dz

Tel: +213(0) 26.87.38.00

Fax: +213(0) 26.87.38.01