

FICHE TECHNIQUE

VERNIS MARIN

Description :

- Vernis à base d'huile uréthane.

Utilisation :

- Finition pour boiserie en ambiance marine.

Propriétés :

- Séchage rapide.
- Bonne adhérence.
- Bonne dureté.
- Bon brillant.
- Bonne résistance en ambiance marine.

Caractéristiques :

- **Viscosité** : 80 ± 10 sec CA4 à 20°C.
- **Densité** : 0.903 ± 0.05.
- **Séchage** : HP : 1 à 2 heures.
Sec : 5 heures.
- **Aspect** : Brillant.
- **Rendement** : 5-6 m²/ Kg.
- **Conditionnement** : 720g, 2.7 Kg.
- **Stockage** : 12 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes températures.

Mise en œuvre :

- Bien mélanger le vernis avant application.
- Support sec et propre.
- Application : Pistolet ou pinceau.
- Dilution : Au white spirit.

Condition d'application : Température entre 5 et 35°C et taux d'humidité relative inférieure à 80%.

Mesures de sécurité : Produit inflammable, ne pas respirer, porter les moyens de protection individuelles (gants, masques etc) et aérer les lieux de travail.

NB : les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Toutes circonstances d'emplois échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particulier.

Peinture pigma color

Siège social : Z.A taghzout 10170 **Usine** : Z.I sidi khaled oued el berdi 10079 BOIURA

Site web: www.pigmacolor.dz

E-mail: service.commercial@pigmacolor.dz

Tel: +213(0) 26.87.38.00

Fax: +213(0) 26.87.38.01