

FICHE TECHNIQUE

Vernis surfaceur

Description :

- Vernis surfaceur pour bois.

Utilisation :

- Egalisation des bouches pores du bois.

Propriétés :

- Séchage rapide.
- Se ponce facilement.
- Accepte tout type de vernis de finition.

Caractéristiques :

- **Viscosité :** 240 ± 20 sec CA4 à 20°C.
- **Densité :** 0.96 ± 0.05.
- **Séchage :** HP : 5 minutes.
- **Sec :** 10 minutes.
- **Aspect :** Mate
- **Rendement :** ±5 m²/ Kg.
- **Conditionnement :** 0.9 L, 5 L et 10Litres.
- **stockage :** 12 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes températures.

Mise en œuvre :

Pour un meilleur résultat :

- Poncer et dépoussiérer le bois avant application du surfaceur.
- Le surfaceur peut être appliqué directement sur le bois nu ou teinté avec les teintes tek, noyer ou acajou.
- Appliqué le surfaceur au pistolet dilué entre 20 et 40% avec le diluant cellulosique en couche croisé mouillée sur mouillée. Après 10 à 15 minutes, poncer avec le papier abrasif fin. Dépoussiérer et appliquer un vernis de finition de votre choix (Cellulosique, Synthétique, marin, PU, etc.).

Condition d'application : Température entre 5 et 35°C et taux d'humidité relative inférieure à 80%.

Mesures de sécurité : Produit inflammable, ne pas respirer, porter les moyens de protection individuelles (gants, masques etc) et aérer les lieux de travail.

NB : les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Toutes circonstances d'emplois échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particulier.

Peinture pigma color

Siège social : Z.A taghzout 10170 **Usine :** Z.I sidi khaled oued el berdi 10079 BOIURA

Site web: www.pigmacolor.dz

E-mail: service.commercial@pigmacolor.dz

Tel: +213(0) 26.87.38.00

Fax: +213(0) 26.87.38.01