

FICHE TECHNIQUE

Révision : 10/2022

CETTE FICHE TECHNIQUE REMPLACE TOUTES LES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

MASTIC

Carrosserie



Caractéristiques générales

- Description du produit :** Mastic en polyester, bi composant pour le remplissage de petits défauts de planéité ou pour le « masticage de finition » de surfaces préalablement traitées. Facile à appliquer, à poncer, donne un rendu très lisse et une très bonne adhérence..
- Utilisation :** Il sert à réparer et à niveler les imperfections produites à la surface. S'adapte aux supports en métal et bois.

Application

Préparation de la surface :



La surface à mastiquer doit être exempte de toute trace de rouille, propre, sèche, exempte de graisse et poncée.

Méthode d'application :

Matériel d'application : Lame à enduire

Prendre la quantité de matériau nécessaire de l'emballage et la mélanger correctement avec la quantité de durcisseur correspondante soit 98% de mastic avec 2% de durcisseur.

Ne pas remettre le matériau mélangé dans l'emballage.

Après env. 30 minutes, la surface mastiquée peut être poncée et procéder par la suite à la mise en peinture.

Température d'application:	+5 - +35	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Ponçable après :	20 - 25	Min

Caratéristiques techniques


Densité	1.68 ±0.05	
Viscosité	3000 ± 200	Ps
Couleur:	Gris clair	
Aspect	Mat	
Conditionnement:	0.7	Kg

Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 12 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage.



Température de conservation minimale : + 5° C

Température de conservation maximale : + 30 C

Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine: Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi
10075-Bouira, Algérie

Mob: 0552 36 00 60/ Fix : 026 87 38 00 Fax: 026 87 38 01/

Email: pigmacolor@yahoo.fr/ contact@pigmacolor.dz

Site web: www.pigmacolor.dz