

### BASE A TEINTER

Peinture acrylique finition MAT.



#### Caractéristiques générales

**Description du produit :**


BASE A TEINTER MAT est une peinture acrylique à base d'eau, formulée avec du styrène acrylique et de charges sélectionnées de haute résistance et des additifs anti moisissure. Existe en 3 types de bases : DD, BB, TR, la machine à teinter sélectionne le type de base à utiliser, cette dernière dépendra de la couleur choisie par le client. Elle se caractérise par sa finition lisse et son bon pouvoir opacifiant.

**Utilisation :**

Peinture bâtiment pour support en béton, briques, plâtre et enduit s'applique aussi sur anciennes peintures à base d'eau.

#### Application

**Préparation de la surface :**



Surfaces en enduit, plâtre et placoplâtre: S'assurer que le support ait une période de maturation d'au moins 28 jours. Contrôler son état de conservation. La surface doit être consistante. Dans le cas contraire, procéder à sa réfection ou à sa consolidation en utilisant des produits spéciaux. Retirer, en brossant ou en lavant, les efflorescences éventuellement présentes. En présence de vieilles peintures, éliminer les parties qui s'écaillent et sont peu adhérentes. Nivelier les irrégularités du support : trous, fissures, lézardes et creux peuvent être traités avec des enduits. Poncer les stucages et les rapiécages avec du papier de verre. Eliminer les dépôts de poussière, de fumée, etc. avec une brosse. S'assurer que le support soit bien sec et appliquer une couche de FIXATEUR LISSE VENIXIA dilué à 5%.

**Méthode d'application :**



Rouleau, Pinceau : Produit prêt à l'emploi. Peut être dilué jusqu'à 10%.

Température d'application :	+5 - +35	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Temps de séchage :	12	h
Nettoyage des outils :	eau	

## Coloration :



Le produit se teinte avec nos machines à teinter présent au niveau des showrooms.

## Caractéristiques techniques


	BB	DD	TR	
Densité	1.57±0.05	1.51±0.05	1.39±0.05	
Viscosité	100	120	100	Ps (M5/V4) à (20-25 °C)
Extrait sec :	67.5	62	54	%
Rendement théorique :	11±0.5			m <sup>2</sup> / kg
Couleur	Blanc			
Aspect	Mat			
Conditionnement :	18			Kg

## Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.



Température de conservation minimale : + 5° C.

Température de conservation maximale : + 30 C.

### Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

**Avertissements:** les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

**Siège social et Usine : Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi 10075-Bouira, Algérie.**

**Tel:** 0560.62.91.13/ **Fix :** 026 87 38 00 **Fax:** 026 87 38 01/

**E-mail:** [venixia@pigmacolor.dz](mailto:venixia@pigmacolor.dz)

**Site web:** [www.pigmacolor.dz](http://www.pigmacolor.dz)