

FICHE TECHNIQUE

Teintes Cellulosiques

Code : P100001

Description :

- Teinte pour bois.

Utilisation :

- Imprégnation du bois pour meuble.

Propriétés :

- Séchage rapide.
- Met en valeur le veinage du bois.

Caractéristiques :

- **Viscosité** : 20 à 25 sec CA2.5 à 20°C.
- **Densité** : 0.850 ± 0.05.
- **Séchage** : Sec : 4 à 5 minutes.
- **Aspect** : Mat.
- **Rendement** : 12 m²/L.
- **Teintes** : Acajou, teck et noyer.
- **Conditionnement** : 0.8 L.
- **Stockage** : 12 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes températures.

Mise en œuvre :

- **Support** : Bois poncé et dépoussiéré.
- **Matériel d'application** : Chiffon, pinceau et pistolet.
- **Dilution** : Prêt à l'emploi.
- **Condition d'application** : Bien mélanger le produit avant d'appliquer.
Température d'application entre 5 et 35°C et taux d'humidité relative inférieure à 80°C.

Mesures de sécurité : Produit inflammable, ne pas respirer, porter les moyens de protection individuelles (gants, masques etc.) et aérer les lieux de travail.

NB : les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Toutes circonstances d'emplois échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particuliers.

Peinture pigma color

Siège social : Z.A taghzout 10170 **Usine** : Z.I sidi khaled oued el berdi 10079 BOIURA

Site web: www.pigmacolor.dz

E-mail: service.commercial@pigmacolor.dz

Tel: +213(0) 26.87.38.00

Fax: +213(0) 26.87.38.01