

## **FICHE TECHNIQUE**

### **Laque cellulosique 3 en 1**

**Composition:** liant nitro-alkyde, pigments, solvants, additifs.

**Domaine d'application :** Laque Cellulosique brillante applicable sur bois, métal et mur.

#### **Caractéristiques :**

- **Finesse :** 8 - 9
- **Viscosité :** 140 + /- 10 CA4 à 20 °C
- **Densité :** 1,12
- **Extrait sec :** 56 % +/- 1 %
- **Séchage :** 15-20 minutes à 20°C.
- **Aspect :** Brillant.
- **Rendement :** 8 m2 par kg.
- **conditionnement :** 0,8 kg 3kg
- **Délai de stockage :** 12 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes températures.

#### **Mises en œuvre:**

- Bien mélanger la peinture avant application
- Application : Pistolet.
- Dilution : Diluant cellulosique Nitro 7000.
- Application en 02 couches
- La surface doit être bien propre.

**Mesures de sécurité :** Produit inflammable ; ne pas respirer ; porter les moyens de Protection individuelle (gants, masque etc.) et aérer les lieux de travail.

NB : les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Toutes circonstances d'emplois échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particulier.

Peinture pigma color

**Siège social :** Z.A taghzout 10170 **Usine :** Z.I sidi khaled oued el berdi 10079 BOIURA

Site web: [www.pigmacolor.dz](http://www.pigmacolor.dz)

E-mail: [service.commercial@pigmacolor.dz](mailto:service.commercial@pigmacolor.dz)

Tel: +213(0) 26.87.38.00

Fax: +213(0) 26.87.38.01