

OXYA ROUILLER

Peinture décorative effet rouille



Caractéristiques générales

Description du produit : Revêtement à effet fer vieilli. Il reproduit l'effet rouille d'une surface en fer naturellement corrodés par les agents atmosphériques.

Utilisation : Convient comme PRODUIT à USAGE PROFESSIONNEL pour la finition intérieure de bâtiments anciens ou modernes artistiquement intéressants, en raison de son élégance et raffinement.

Application

Préparation de la surface :



Nettoyer soigneusement les surfaces (murs et plaques de plâtre) en enlevant toutes les impuretés à l'aide de papiers abrasifs. Après ponçage, en procédant à l'élimination éventuelle des salissures et poussières, appliquer une couche de FIXATEUR GRAIN FIN VENIXIA dilué à 5% à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau.

Appliquer le TRAVERTINO suivant les instructions données sur la fiche technique

Méthode d'application :



Outils d'application : Pinceau, Rouleau, Eponge . Dilution du produit : prêt à l'emploi. Diluer au maximum avec 5% d'eau

appliquer une 1ere couche d'OXYA ROUILLER à l'aide d'un pinceau, ou éponge. Après 1heure, appliquer une couche d'OXYA ACTIVE ROUILLER en tamponnant avec une éponge , laisser agir 12 heures. Si vous souhaitez un effet de la rouille plus intense, appliquer une 2 eme couche d' OXYA ACTIVE ROUILLER. Après

24 heures, essuyer la surface avec un chiffon humide. Appliquer ensuite la finition OXYA PROTECTION au pinceau ou au rouleau.

Température d'application:	+05 - +35	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Sec hors poussière :	0.5	h
Séchage en profondeur :	24	h
Nettoyage des outils :	eau	
Épaisseur recommandée :	50 - 100	µm par couche

Caratéristiques techniques

Densité	1.65– 1.72	
Viscosité:	25000 - 30000	Cps (20-25°C)
PH	7 – 8	
Extrait sec	73	%
Rendement théorique:	2 - 3	m ² /kg
Couleur	Blanc	
Aspect	Opaque	
Conditionnement:	1	Kg

Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.
Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.

Température de conservation minimale : + 5° C
Température de conservation maximale : + 30

Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine : Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi 10075-
Bouira, Algérie.

Tel: 0560.62.91.13/ Fix: 026 87 38 00 Fax: 026 87 38 01/

E-mail: venixia@pigmacolor.dz

Site web: www.pigmacolor.dz