

ALLIAGE

Peinture décorative



Caractéristiques générales

- Description du produit :** Peinture de finition à base de styrène acrylique et pigments nacrés effet irisé, permet une personnalisation sur mesure du CARENIA.
- Utilisation :** Convient comme finition sur la peinture CARENIA

Application

Préparation du support :

La surface doit être traitée avec le produit CARENIA VENIXIA. Pour son application, veuillez-vous référer à la fiche technique.

Méthode d'application :



Couteau américain ou lisseuse: Produit prêt à l'emploi.

Appliquer le produit avec un couteau américain ou lisseuse en le travaillant irrégulièrement sur la surface en mouvement aléatoire.

| | | |
|-----------------------------------|-----------|----|
| Température d'application : | +05 - +35 | °C |
| Humidité relative d'application : | < 85 | % |
| Temps de séchage : | 6 | h |
| Nettoyage des outils : | eau | |

Caractéristiques techniques

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Densité | 0.99 ± 0.05 | |
| Viscosité : | 900 ± 50 | Ps (20-25°C). |
| Extrait sec : | 30 | % |
| Rendement théorique : | 6 - 8 | m ² / kg |
| Couleur : | Blanc, Argenté, Cuivre, Doré, Bronze | |
| Aspect : | Métallique | |
| Conditionnement : | 0.8 | Kg |

Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Température de conservation minimale : + 5° C



Température de conservation maximale : + 35 C

Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine : Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi 10075-Bouira, Algérie.

Tel: 0560.62.91.13/ **Fix:** 026 87 38 00 **Fax:** 026 87 38 01/

E-mail: venixia@pigmacolor.dz

Site web: www.pigmacolor.dz