

FICHE TECHNIQUE

Laque Brillante

Code : P500000

Composition: Alkyde longue en l'huile.additif,pigment

Utilisation: Finition alkyde brillante applicable sur tous les supports bâtiment (Cuisine, salle de bain, boiserie, métaux ferreux,..).

Propriétés:

- Très bonne tenue à l'intérieur et à l'extérieur.
- Bonne stabilité au stockage.
- Bonne adhérence.
- Haute brillance.
- Haut extrait sec.

Caractéristiques :

- **Finesse** : 7-8.
- **Densité** : 1.15 ± 0.05.
- **Extrait sec** : 63 à 67 % selon la couleur.
- **Viscosité** : 180 sec ± 10 sec CA4 à 20°C
- **Séchage** : Hors poussière : 4-5 heures à
Sec : 8 heures.
Recouvrable : 24heures.
- **Aspect** : Brillant.
- **Rendement** : 9.5±0.5 m²/Kg
- **Couleur** : Existe en 14 couleurs.
- **Conditionnement** : 0,1, 0, 4, 0, 8, 3,10 et 18Kg.
- **Stockage** : 24 mois, dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes températures.

Mise en œuvre :

- Le support doit être convenablement préparé.
- L'application se fait en général en deux couches.
- Matériel d'application : brosse, rouleau et pistolet.
- Nettoyage du matériel au diluant nettoyant .
- Bien mélanger la peinture.
- Ne pas appliquer à des températures ≤5°C et ≥35°C et un taux d'humidité ≥ 80%.
- Bien fermer la boîte ou le bidon après usage.
- Diluer avec du white spirit jusqu'à 5%.

Mesures de sécurité : Produit inflammable, ne pas respirer, porter les moyens de protection individuelles (gants, masques etc) et aérer les lieux de travail.

NB : les indications ci-dessus sont données à titre d'informations de base. Toutes circonstances d'emplois échappant à notre contrôle, nous ne sommes responsables que d'une qualité constante de nos produits. Nous consulter pour tous cas particulier.

Peinture pigma color

Siège social : Z.A taghzout 10170 **Usine :** Z.I sidi khaled oued el berdi 10079 BOIURA

Site web: www.pigmacolor.dz

E-mail: service.commercial@pigmacolor.dz

Tel: +213(0) 26.87.38.00

Fax: +213(0) 26.87.38.01