

## FICHE TECHNIQUE

Edition : 10/2022

### ICONIC

Peinture décorative effet métallique



### Caractéristiques générales

- Description du produit :** Revêtement à base de liants synthétiques, formulé avec des pigments inorganiques, des additifs spéciaux et des charges minérales inertes. Grâce à l'ajout de poudres métalliques, il transforme chaque surface en un métal noble que l'applicateur peut décorer selon sa propre créativité pour obtenir des finitions de matière brillantes et lisses en feuille de métal. Excellente résistance aux rayons UV.
- Utilisation :** Approprié au revêtement intérieur des bâtiments antiques ou modernes artistiquement intéressants.

### Application

#### Préparation de la surface :



Nettoyer soigneusement les surfaces (murs et plaques de plâtre) en enlevant toutes les impuretés à l'aide de papiers abrasifs. Après ponçage, en procédant à l'élimination éventuelle des salissures et poussières, appliquer une couche de FIXATEUR GRAIN FIN VENIXIA dilué à 5% à l'aide d'un rouleau ou d'un pinceau.

Appliquer le TRAVERTINO suivant les instructions données sur la fiche technique

- Méthode d'application :** Outils d'application : Pinceau . Dilution du produit : prêt à l'emploi.

Mélanger l'ICONIC avec la poudre métallique contenue dans l'emballage.



Appliquer la 1<sup>ère</sup> couche d'ICONIC au pinceau en suivant la texture du TRAVERTINO. Après 3-4 heures, appliquer la 2<sup>ème</sup> couche de la même manière que la 1<sup>ère</sup>. Après 12 heures, ICONIC peut être oxydé sur toute la surface ou seulement sur certains points. Pour une oxydation plus marquée, une 2<sup>ème</sup> couche d'activateur peut être appliquée. Après 12 heures, procéder à un ponçage roto-orbital équipé d'une aspiration, avec des disques abrasifs consécutifs 320-600-800. Après ponçage au 800, appliquer l'ICONIC PROTECTION en le vaporisant directement sur le mur et l'étaler sur toute la surface avec un chiffon doux.

Température d'application:	+05 - +35	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Sec hors poussière :	2	h
Séchage en profondeur :	24	h
Nettoyage des outils :	eau	
Épaisseur recommandée :	0.5 - 1	µm par couche

## Caratéristiques techniques

Densité	1.02 – 1.05	
Viscosité:	7000 - 8000	Cps (20-25°C)
PH	8 – 9	
Extrait sec	58	%
Rendement théorique:		Selon les effets appliqués.
Couleur	ARGENT - BRONZE - LAITON CUIVRE - ZINC	
Conditionnement:	1.25	Kg

## Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.



Température de conservation minimale : + 5° C

Température de conservation maximale : + 30

## Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

**Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.**

Siège social et Usine : Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi 10075-Bouira, Algérie.

Tel: 0560.62.91.13/ Fix: 026 87 38 00 Fax: 026 87 38 01/

E-mail: [venixia@pigmacolor.dz](mailto:venixia@pigmacolor.dz)

Site web: [www.pigmacolor.dz](http://www.pigmacolor.dz)