

MARMOSTUCCO

Peinture décorative effet marbré.


Caractéristiques générales



- Description du produit :** Revêtement décoratif pour intérieur formulé avec liants synthétiques, épaississant, carbonates de calcium et additifs spéciaux. Le produit final peut avoir des effets différents selon le travail. Vous pourrez obtenir par exemple l'effet feint peau (crocodile ou python), feint bois, effet marbre, effet strié, etc.
- Utilisation :** Indiqué pour finitions intérieurs d'édifices antiques ou modernes, magasins... pour donner aux milieux de l'élégance et l'originalité.

Application

Préparation de la surface :



Avant l'application du MARMOSTUCCO nettoyez soigneusement les surfaces au moyen de mastics en poudre ou en pâte puis lissez avec du papier abrasif (graine type P120) 12 heures après la fin de l'application. Éliminer saleté et poudre éventuelle et appliquer une couche de FIXDUR VENIXIA, après séchage appliquer une couche de FIXATEUR LISSE VENIXIA blanc ou du même ton de couleur choisi pour MARMOSTUCCO.

Méthode d'application :



Spatules en acier inox, fratons, rouleaux et pinceaux décoratifs : le produit peut être dilué du 10 au 20 % avec de l'eau selon l'effet décor que vous voulez obtenir.

Étalez une couche de produit avec un pinceau ou un fraton et travaillez tout de suite avec l'outil choisi. Astiquez après le produit avec un chiffon, cireuse ou papier verre 4000 ou en utilisant une spatule inox.

Température d'application:	+5 - +35	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Hors poussière :	2	h
Recouvrable après :	4 - 6	h
Temps de séchage total :	24	h
Nettoyage des outils :	eau	
Épaisseur recommandée :	0.5 – 1.5	mm par couche

Coloration :




Le produit peut être coloré avec la machine à teinter, ou avec des colorants universels qui se trouvent sur le marché. Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur entre eux pour éviter d'éventuelles différences de teintes lors de l'application insert.

Caratéristiques techniques

Densité	1.60 – 1.70	
PH	7 – 8	
Extrait sec	62	%
Rendement théorique:	3 - 5	m ² / kg pour 3 couches
Couleur	Couleur du nuancier	
Aspect	brillant	
Conditionnement:	4	Kg

Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à l'envers.

Température de conservation minimale : + 5° C

Température de conservation maximale : + 35 C

Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine: Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi 10075- Bouira, Algérie.

Tel: 0560.62.91.13/ Fix : 026 87 38 00 Fax: 026 87 38 01/

E-mail: venixia@pigmacolor.dz

Site web: www.pigmacolor.dz