

# PRIMAIRE BLANC



## Caractéristiques générales

**Description du produit :**

Peinture primaire d'accrochage à base de copolymère acrylique, consolide et homogénéise la surface.

**Utilisation :**

Couche de fond pour murs et plafonds d'intérieur tels que plafonnage, béton cellulaire, maçonnerie ... etc.

## Application

**Préparation du support :**



Surfaces en enduit, plâtre et Placoplâtre : S'assurer que le support ait une période de maturation d'au moins 28 jours. Contrôler son état de conservation.



La surface doit être consistante. Dans le cas contraire, procéder à sa réfection ou à sa consolidation en utilisant des produits spéciaux. Retirer, en brossant ou en lavant, les efflorescences éventuellement présentes. En présence de vieilles peintures, éliminer les parties qui s'écaillent et sont peu adhérentes. Niveler les irrégularités du support : trous, fissures, lézardes et creux peuvent être traités avec des enduits. Poncer les stucages et les rapiéçages avec du papier de verre. Eliminer les dépôts de poussière, de fumée, etc. avec une brosse.



**Méthode d'application :**



*Rouleau et pinceau: Application diluez avec de l'eau jusqu'à 10% selon l'absorption du support.*

Température d'application :	+05 - +30	°C
Humidité relative d'application :	< 85	%
Sec au toucher :	02	h
Nettoyage des outils :	eau	

## Caractéristiques techniques

Densité	1.68±0.05	
Viscosité :	1180 ± 100	Ps (20-25°C).
Extrait sec :	60	%
Rendement théorique :	10 ± 0.5	m <sup>2</sup> / kg
Couleur :	Blanc, Gris.	
Aspect :	Mat	
Conditionnement :	02	Kg

## Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 24 mois.

Température de conservation minimale : + 5° C



Température de conservation maximale : + 30 C

## Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

**Avertissements:** les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine : Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi 10075-Bouira, Algérie.

Tel: 0560.62.91.13/ Fix : 026 87 38 00 Fax: 026 87 38 01/

E-mail: [venixia@pigmacolor.dz](mailto:venixia@pigmacolor.dz)

Site web: [www.pigmacolor.dz](http://www.pigmacolor.dz)