

TEINTE CELLULOSIQUE




Caractéristiques générales

- Description du produit :** TEINTE CELLULOSIQUE est un mélange de pigments organo-solubles en milieu solvant, met en valeur la structure naturelle du bois en faisant apparaître ses veines à travers les teintes.
- Utilisation :** Destinée pour tous types de bois.

Application

Préparation de la surface :



Bien agiter avant et pendant l'application. En fonction du support, procéder à un ponçage avec du papier verre, Le bois doit être propre et sec, exempt de tout poussière

Méthode d'application :



Dilution : Prêt à l'emploi.

Appliquer à l'aide d'un pinceau, brosse plate ou au pistolet la teinte dans le sens de la fibre du bois, Pour une nuance plus accentuée, appliquer une seconde couche. Une finition avec du vernis cellulosique est recommandé pour un rendu meilleur.

| | | |
|-----------------------------------|----------------------|-----|
| Température d'application : | +5 - +35 | °C |
| Humidité relative d'application : | < 85 | % |
| Temps de séchage : | 05 | Min |
| Nettoyage des outils : | Diluant cellulosique | |

Coloration :




Il est conseillé de mélanger différents lots de fabrication d'une même couleur entre eux pour éviter d'éventuelles différences de teintes lors de l'application insert.

Caractéristiques techniques

| | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Densité | 0.85 | |
| Rendement théorique : | 14 | m ² / kg |
| Couleur | Noyer, Teck, Acajou | |
| Aspect | Mat | |
| Conditionnement : | 0.7 | Kg |

Stockage



Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée de conservation d'au moins 4 ans.

Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage.

Température de conservation minimale : + 5° C

Température de conservation maximale : + 35 C

Précautions de sécurité

Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité.

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires.

Siège social et Usine: Zone Industrielle de Sidi Khaled classe 06 et 07 ilots N° 158 et 74 Commune de Oued el Berdi 10075-Bouira, Algérie

Mob: 0552 36 00 60/ Fix : 026 87 38 00 Fax: 026 87 38 01/

Email:pigmacolor@yahoo.fr/ contact@pigmacolor.dz

Site web: www.pigmacolor.dz